



## BOSTIK TOUS CARREAUX TOUS TERRAINS SANS POUSSIERE



### Description

Colle carrelage grise pour tous types de carreaux jusqu'à 60x60 cm au sol et 45x45 cm au mur en intérieur ou en extérieur.

### Domaines d'application

#### REVETEMENTS :

Pour tous types de carreaux jusqu'à 60x60 cm au sol et 45x45 cm au mur en intérieur ou en extérieur.

Carrelage standard : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel \*, pâte de verre, pierre naturelle \*, terre cuites, dalles de pierres calcaires.

Carrelage de faible porosité (< ou 0,5 %) : grès porcelainé, grès cérame fin vitrifié.

\* effectuer des essais de non tachabilité.

#### SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plaques de plâtre cartonné, dallage sur terre plein, chape anhydrite (ne pas appliquer sur support plâtre mural).

Sur supports anciens "rigides" : carrelage standard, carrelage vitrifié\*, ragréage P3, béton cellulaire, sol chauffant (hors plancher rayonnant électrique).

Sur supports anciens "déformables" : parquet\*, dalles semi-rigides\*, chape allégée, peinture poncée, anciennes plaques de plâtre cartonnées\*, anciennes traces de colle\*.

\*Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

### Avantages

Formule qui réduit de 90% les émissions de poussière lors du mélange : pour des conditions de travail plus agréables et un chantier plus propre.

Idéal sur ancien carrelage ou parquet.

Souple : résiste aux déformations du support.

Résiste à l'eau : idéal pour cuisine et salle de bain.

Stabilité immédiate au mur : ne glisse pas.

### Mode d'emploi

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : poudre grise.

Classification du produit : C2ET.

Temps d'utilisation du mélange : 3h00 \*

### AVANT APPLICATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur, 48h avant collage.

Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser le Ragréage Fibré P3, Supports Extrêmes BOSTIK, 24h avant la pose.

Pose sur ancien carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas et reboucher avec le ragréage préconisé. Poncer l'ancien carrelage afin de faciliter l'adhérence.

Pose sur ancien parquet : fixer les lames de plancher instables. Appliquer le Primaire Universel BOSTIK puis le réagréage fibré P3, Supports Extrêmes BOSTIK (épaisseur : 3 mm minimum).

Pose sur sols chauffants (hors PRE) : arrêter le chauffage 48h avant la pose des carreaux. Il sera remis progressivement en service 48h après jointoiement.

\* Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur supports difficiles.

### MISE EN OEUVRE :

**Mélange : 6 litres d'eau pour 25 kg - 1,2 litres d'eau pour 5 kg.**

### Simple encollage ou double encollage :

Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.

Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

### Application de la colle :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m<sup>2</sup> à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

### Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 minutes pour poser le carreau.

### Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

### Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 30 minutes environ \*

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

**Finition :**

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

**Mise en service :**

Ouverture à la marche ou jointolement : après 24h \*

\* à + 23°C et 50% d'humidité

**CONSOUMATIONS**

Surface réalisable : 25kg = 6m<sup>2</sup> / 5kg = 1,5 m<sup>2</sup>

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

### Tableau consommation colle Carrelage poudre tous Carreaux Tous Terrains SANS POUSSIERE C2ET

Destination	Formats des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne
Murs intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 45x45cm	simple double	U6- 6 x 6 x 6 U9 - 9 x 9 x 9	4 à 5 kg / m <sup>2</sup> 6 à 7 kg / m <sup>2</sup>
Sols intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 60x60 cm	simple double	U6- 6 x 6 x 6 U9 - 9 x 9 x 9	4 à 5 kg / m <sup>2</sup> 6 à 8 kg / m <sup>2</sup>
Murs extérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 45x45cm	double double	U6- 6 x 6 x 6 U9 - 9 x 9 x 9	5 à 6 kg / m <sup>2</sup> 6 à 9 kg / m <sup>2</sup>
Sols extérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 60x60 cm	double double	U6- 6 x 6 x 6 U9 - 9 x 9 x 9	4 à 5 kg / m <sup>2</sup> 6 à 8 kg / m <sup>2</sup>

<b>Pavé CE Valeurs supérieures à 1 Mpa</b> CE 04	EN 12004/A1 (déc/02) Mortier colle pour la pose de carrelage
Bostik SA. La Défense 16-32 rue Henri Regnault -92902 PARIS LA DEFENSE	
Adhérence initiale par traction	> 1 Mpa
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	> 1 Mpa
Adhérence par traction après action de la chaleur	> 1 Mpa
Adhérence par traction après action du gel-dégel	> 1 Mpa

**Conservation**

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

**Conditionnements**

SAC PAPIER 5 kg  
SAC PAPIER 25 kg



***La performance professionnelle***